

SLD-205

Sơn sàn - lót Acrylic Polyurethane dạng nước

MÔ TẢ

- Là loại sơn sàn tiên tiến, pha loãng với nước, thân thiện với môi trường, không độc hại, không mùi và có hàm lượng VOC thấp.

ỨNG DỤNG

- Phù hợp cho những khu vực công cộng như: văn phòng, sân vận động; lối đi dành cho người đi bộ, nhà để xe, khu vui chơi giải trí.

Lưu ý: khi sử dụng trong nhà để xe và những nơi có nhiều người qua lại, phải trang bị nền nước sơn lót epoxy và sơn lớp giữa.

ƯU ĐIỂM

- Đơn giản, dễ thi công;
- Độ cứng tốt, chịu được thời tiết và chống mài mòn tuyệt vời;
- Tốc độ khô nhanh, màu sắc đa dạng;
- Kháng hóa chất, độ bền cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế về kháng axit và kiềm.

THÀNH PHẦN CHÍNH

- Gốc acrylic biến tính dạng nhũ tương, chất tạo màng, phụ gia thấm ướt và phân tán, chất màu và chất độn, nước khử ion, chất làm đặc polyurethane, chất phá bọt



ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Trạng thái: dạng lỏng
- Màu sắc: màu xanh lá, xanh nước biển, trắng, ghi, vàng

QUY CÁCH

- 14kg/thùng

BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời;
- Cách xa nguồn nhiệt và thiết bị phát lửa

HẠN SỬ DỤNG

- 18 tháng

MẬT ĐỘ TIÊU THỤ:

- Lớp lót: 0,3kg/m²
- Lớp phủ: 0,25kg/m²

MÔI TRƯỜNG THI CÔNG

- Nhiệt độ >5°C;
- Độ ẩm <85%

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Chỉ tiêu kỹ thuật	Giá trị
Độ dày màng sơn ướt	0,089- 0,134 mm
Độ dày màng sơn khô	0,05- 0,075 mm
Định lượng tham khảo	0,3kg/m ² (lớp lót) 0,25kg/m ² (lớp phủ)
Thời gian khô bề mặt	~30 phút
Thời gian khô cứng	5- 8 giờ
Thời gian sơn lớp kế tiếp	2- 3 giờ

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt phải sạch, không có sơn, dầu mỡ, bong tróc, điểm rỗng, lồi lõm hay bụi bẩn bám;
- Trong quá trình bảo trì hoặc cải tạo bề mặt cũ, nên loại bỏ hoặc đánh bóng màng sơn cũ một cách cẩn thận.

THI CÔNG

- Khuấy đều trước khi sử dụng. Nếu xảy ra hiện tượng đông kết, cần loại bỏ ngay.
- Sau khi khuấy đều, có thể dùng lưới 200 mắt để lọc và đưa vào sử dụng.
- Thời gian sử dụng hỗn hợp: 1 giờ

LƯU Ý

- Không pha loãng sơn quá mức, không trộn lẫn với các loại sơn và dung môi hữu cơ khác;
- Chỉ thi công trong điều kiện thời tiết khô ráo, thuận lợi, không thi công khi trời sắp mưa

VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng nước trước khi đông kết;
- Mang găng tay, kính bảo hộ, khẩu trang lao động khi thi công;
- Tránh dây vào mắt trong quá trình thi công. Nếu vô tình dây vào mắt, hãy rửa sạch với nhiều nước hoặc nhanh chóng đến thăm khám và điều trị ở cơ sở y tế nơi gần nhất;
- Không thải sản phẩm ra cống rãnh, nguồn nước;
- Để xa tầm tay trẻ em.